

Jednvrstvý olej (2K) – Single Top Oil (2K)

Technický list marec 2023
strana 1/2



Vlastnosti:

SAICOS Jednvrstvý olej s prísadou Tužidlo 2K bol vyvinutý špeciálne ako jednvrstvý náter na drevené podlahy, na nábytok, všetko v obytných priestoroch. Protisklz R9, bezpečné pre potraviny (EN 1186). Všeobecné stavebné prehlásenie (DIBt). Uschnutý povrch vyhovuje norme DIN 53160 T. 1+2 (odolnosť voči potu a slinám) a európskej norme EN 71 T.3 (hodnotenie migračného chovania). Kombinuje necitlivosť voči nečistotám a prirodzenosť olejovaného povrchu. SAICOS Jednvrstvý olej (2K) je zdravotne nezávadný a priateľský.

Odtiene:

4608	extra-biely transparentný
4610	bezfarebný transparentný
4612	dub svetlý transparentný
4614	šedo biely transparentný
4615	pieskový transparentný
4616	natur transparentný
4684	tmavo hnedý transparentný
4688	tabakový transparent

Poznámka:

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou navzájom miešateľné. Pri použití viac plechoviek z rôznych šarží, ich dopredu zmiešajte. Výsledný odtieň je závislý na viac faktoroch: podľa typu dreveniny a textúry dreva je napr. rozhodujúce aj brúsenie. Ďalej sú platné a doporučené nasledujúce normy a dátové listy: DIN 18356 „Práce na parketách“ a DIN 18367 „Práce na drevenej podlahe“. (podľa DIN 18356 a DIN 18367).

Oblasť použitia:

Pre podlahy z dreva (masívne podlahy, parkety, pásové parkety, vlysy, viacvrstvé podlahy) a drevené povrchy v interiéri. Odporúčame najskôr skúšobný náter na originálnu drevinu, aby bola dosiahnutá čo najpresnejšia predstava o výslednom odtieni. Tepelne upravené dreveniny. V prípade použitia na exotické, amoniakom alebo tepelne upravované dreveniny postup najskôr konzultujte.

Príprava:

36 hodín pred prvým náterom vypnite podlahové kúrenie a najskôr 24 hodín po nanosení poslednej vrstvy laku ho opäť môžete zapnúť. Povrch dreva musí byť čistý, suchý (max. vlhkosť dreva podľa aktuálneho technického stavu, napr. pre dubové parkety: 9 % +/- 2%). Prípadný lak alebo zvyšky farieb z povrchu kompletne odstráňte. Povrch dreva dobre vybrúste, aj v rohoch. Konečná zrnitosť brúsenia mriežkou alebo brúsnym papierom musí byť min. 120 – 150.

- » jeden náter
- » vynikajúca ochrana
- » pre vnútorné priestory

Dbajte prosím u farebného jednvrstvého oleja (2K)

na obzvlášť precízne vybrúsenie. Brúsny prach dôkladne odstráňte handrou a vysávačom.

Spracovanie:

Počet náterov: 1x Jednvrstvý olej (2K) vrátane. Tužidlo 2K. Jednvrstvý olej 2K dobre premiešať a zmiešať s Tužidlom (4643). Množstvo tužidla v nádobe presne odpovedá príslušnej plechovke (0,375 prípadne 0,75l), vždy jedna prísada na plechovku. Dôležité: plechovku po zmiešaní s tužidlom nezatvárať! Čas pre spracovanie je cca. 1 hodina.

Odporúčame nanášať Jednvrstvý olej (2K) pomocou SAICOS univerzálneho valčeka alebo SAICOS valčeka na olej v pásach vo vzdialenosti cca. 40 – 60 cm. Alternatívne je možné naniesť aj oceľovou špachtľou alebo handričkou. Nanášame postupne na plochy cca. 5 – 10 m² a náter následne rozpleštíme pomocou jednokotúčového stroja s bielym padom. Povrch musí mať jednotný vzhľad bez fľakov. Prebytočný olej odstráňte. Po týchto krokoch by mal povrch vypadáť suchý bez zvyškov oleja na povrchu. Po 15 minútach dôkladne preleštíme povrch pomocou bieleho padu alebo handričkou bez chlpu.

Najlepšia teplota na nanosenie: medzi 8 °C a 35 °C.

Výdatnosť z litru: 1 liter vystačí na cca. 65 m². V závislosti od druhu dreveniny a štruktúry povrchu.

Doba schnutia: cca. 8 - 24 hodín (v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia). Zaisťte dostatočné odvetranie, aby bolo zaistené správne schnutie..

Čistenie pracovného náradia: hneď po použití pomocou prípravku SAICOS-Čistič štetcov 5100.

Čistenie a údržba povrchu: pomocou SAICOS Ecoline prostriedkov na údržbu pre olejované povrchy.

Doba skladovateľnosti: V uzatvorených nádobách min. 5 let.

Tekutý výrobok je odolný voči mrazu. Ak vplyvom mrazu prípravok zhutne, skladujte ho niekoľko hodín pri izbovej teplote a potom dobre premiešajte.

Fyzikálne vlastnosti:

Špecifická hmotnosť/hustota: 0,92 – 1,3 g/cm³

Viskozita: 40-80 sec. (4 mm nádoba)

Zápach: slabý / mierny, po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutia: viac ako 61 stupňov Celzia podľa DIN 53213

Jednoverný olej (2K) – Single Top Oil (2K)

Technický list marec 2023

strana 2 / 2



Bezpečnostné pokyny – prvá pomoc:

Skladujte mimo dosahu detí. Neplňte do nádob obvykle používaných na potraviny a nápoje. Handričku použitú na nanášanie prípravku hneď vyperte alebo ju skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečie vzplanutia). Po zaschnutí je normálne horľavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2). Pozor! Pri striekaní sa môžu tvoriť nebezpečné kvapky. Nevdychujte aerosol alebo hmlu.

Bezpečnostní list na vyžiadanie.

GISCODE: Ö60, Identifikácia WGK 1 podľa nemeckej normy

EU-limit pro číry lak a lazúry (kategórie A/e): 400 g/l VOC (2010).

Jednoverný olej (2K) vrátane. Tužidla 2K obsahuje maximálne 400 g/l VOC.

Naše technické poradenstvo, tu uvedené, je vydané na základe našich najlepších znalostí a preverených skúšok, avšak bez záruky a nezaväzuje spracovateľa povinnosti urobiť vlastnú skúšku od nás zakúpených na ich vhodnosť pre zamýšľaný účel. Pretože aplikácia a spracovanie je mimo našu kontrolu, leží zodpovednosť výhradne na spracovateľovi. Vydaním nového technického listu stráca predchádzajúci platnosť.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 D

48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.farbio.sk